

Technisches Datenblatt

Robatube ES

Typische Eigenschaften

- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Chemikalienbeständigkeit
- Gute Wärmealterungsbeständigkeit

Typische Industrien

- Papierindustrie

	Testverfahren	Einheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,17
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	0
Farbe			violet
Lagerdauer in Jahren			max. 5
Mechanische Eigenschaften			
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale A	50 +/-5
Zugfestigkeit	internal method	MPa	10,5
Max. Druck	internal method	bar	2,3
Berstdruck	internal method	bar	> 2,3
Reißdehnung	internal method	%	498
Thermische Eigenschaften			
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-40 ... 125

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte, die unserer Erfahrung und technischen Untersuchungen entsprechen. Diese Werte sind beeinflussbar durch die Konstruktion, Verarbeitungsbedingungen und Umgebungseinflüsse. Die Eignung eines Werkstoffes für den konkreten Einsatzzweck obliegt dem Anwender. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Der Berstdruck wurde bei einer Temperatur von 20°C ermittelt (gekammert).

