

Technical Data Sheet



SustaPEI MG natural

Typical characteristics

- Alta pureza
- Muy buena resistencia a la esterilización.
- Alta rigidez incluso a altas temperaturas
- Alta temperatura de servicio continuo
- ISO 10993-5 probada en producto semiacabado
- Buena resistencia contra la radiación de alta energía.

Typical industries

- Healthcare

	Test method	Unit	Guideline value
General properties			
Density	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,28
Mechanical properties			
Yield stress	DIN EN ISO 527	MPa	125
Elongation at break	DIN EN ISO 527	%	10
Tensile modulus of elasticity	DIN EN ISO 527	MPa	3200
Tensile strength	DIN EN ISO 527	MPa	125
Shore hardness	DIN EN ISO 868	scale D	87
Ball indentation hardness (H358/30)	DIN EN ISO 2039-1	MPa	230
Unnotched impact strength (Charpy)	DIN EN ISO 179/1eU	kJ / m ²	3,2
Shore hardness	DIN EN ISO 868	Shore D	87
Elastic modulus of compression	DIN EN ISO 604	MPa	3150
Thermal properties			
Glass transition temperature	ISO 11357-3	°C	216

