

### Technical Data Sheet

## Fibracon<sup>®</sup> PTFE + 15% Glass

#### Typical characteristics

- Se encuentran disponibles grados aprobados por la FDA de PTFE relleno de vidrio.
- Muy buena resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Deformación reducida bajo carga.

#### Typical industries

- Construcción de contenedores químico
- Construcción de vehículos
- Electrónica
- Petróleo y gas
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Healthcare
- Industria alimentaria
- Energía eólica

	Test method	Unit	Guideline value
<b>General properties</b>			
Density	ASTM D4894	g / cm <sup>3</sup>	2.21
<b>Mechanical properties</b>			
Hardness	Needle	Shore D	60
Tensile Strength (23°C)	ASTM D4894	MPa	20
Elongation at Break	ASTM D4894	%	240
<b>Thermal properties</b>			
Service Temperature		°C	-200 to +260

This data provides typical values on a small selection of properties of the material and should only be used as a guide to the generic material performance.

