

Technisches Datenblatt

Durostone[®] PMP 376

Typische Eigenschaften

- Polyester-Harzmatrix (UP) verstärkt mit Glasfasern
- Electrically Insulating
- Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und mögliche Einsatzgebiete

| | Testverfahren | Einheit | Wert |
|--|---------------|---------------------|------------------|
| Allgemeine Eigenschaften | | | |
| Standard Color | | | RAL7035 |
| Mechanische Eigenschaften | | | |
| Biegefestigkeit [⊥] | ISO 178 | MPa | 350 |
| E-Modul aus dem Biegeversuch [⊥] | ISO 178 | MPa | - |
| Zugfestigkeit II | ISO 527 | MPa | 250 |
| Schlagzähigkeit II (Charpy) | ISO 179 | kJ / m ² | 80 |
| Physikalische Eigenschaften | | | |
| Dichte | ISO 1183 | g / cm ³ | 1.9 |
| Wasseraufnahme (4mm Stärke) | ISO 62 | % | 0.5 |
| Dielektrische Eigenschaften | | | |
| Durchschlagfestigkeit 90°C unter Öl [⊥] | IEC 60243 | kV / mm | 10 |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung | IEC 60112 | CTI | 600 |
| Insulation resistance [⊥] | IEC 60631-3-1 | Ω/cm | 10 ¹² |

= senkrecht zur Schichtrichtung II = parallel zur Schichtrichtung Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch laufende statistische Prüfungen und Kontrollen abgesichert sind. Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender/Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Verantwortung für die Bewertung des Endproduktes für die beabsichtigte Verwendung und Einhaltung der anwendbaren Anforderungen der jeweils einschlägigen Rechtsvorschriften liegt ausschließlich bei dem Anwender/Verarbeiter sowie Inverkehrbringer des jeweiligen Produktes/Endproduktes. Anwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Die Angaben in dieser Druckschrift und unsere Erklärungen im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie oder zugesicherten Eigenschaft dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer gesonderten, ausdrücklichen schriftlichen Erklärung. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Die in dieser Druckschrift beschriebenen Produkte werden nur an Kunden mit entsprechender Fachkenntnis und nicht an Konsumenten verkauft. Für Anfragen und zur Klärung etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken stehen wir gerne zur Verfügung. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender/Verarbeiter für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Anwendungsempfehlungen befreien den Anwender/Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu

Röchling Industrial Nancy S.A.S.

8, Rue André Fruchard • 54520 B.P.12, Maxéville/France (FR) • Tel. +33 383 342424
info@roechling-permali.fr • www.roechling.com/industrial/nancy

Print: 27/07/2024 • Release: 20/09/2023

PIM-Version: 37 • PIM-ID: 715191 • PIM-Code: 37-43-7.6.11-13



prüfen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Sie finden diese unter: www.roechling-industrial.com/de/agb

