

テクニカルデータシート

Fibracon[®] PTFE modified

製品の特徴

- 荷重による変形が少ない
- 低い多孔性
- 良好な耐摩耗性

製品の用途例

- 化学産業
- 車両建造
- エレクトロニクス
- 石油ガス
- 機械工学
- ヘルスケア
- 食品
- 風力

	試験法	単位	値
一般的物性			
密度	ISO 12086	g / cm ³	2.16
機械的物性			
硬度	DIN EN ISO 868	Shore D	59
引張強度 (23°C)	ISO 527-3	MPa	36
Elongation at Break	ISO 527-3	%	500
熱的物性			
使用温度		°C	-200 to +260

This data provides typical values on a small selection of properties of the material and should only be used as a guide to the generic material performance.