

## テクニカルデータシート

Polystone<sup>®</sup> G Utility black - ASTM

## 製品の用途例

- 化学産業
- 機械工学
- 建築
- 養殖
- 飲料水・排水技術
- ケミカルタンク

	試験法	単位	値
<b>一般的物性</b>			
密度	ASTM D792	g / cm <sup>3</sup>	0.95-0.96
<b>機械的物性</b>			
降伏点での引張強度	ASTM D638	psi	3000
硬度	ASTM D2240	Shore D	65
引張弾性率	ASTM D638	psi	150000
Tensile Elongation	ASTM D638	%	>500
アイゾット衝撃強度 (ノッチ付き)	ASTM D256	ft-lb/in	3
<b>熱的物性</b>			
ピカット軟化温度	ISO306	°F	268
脆化温度	ASTM D746	°F	-103
<b>Compliance properties</b>			
ASTM			D-4976